

BLOQUE ESPUMA IGNÍFUGA

Especificaciones técnicas

"Bloque de espuma de poliuretano ignífugo, específico penitenciaria"

Revisión 1.2

<i>PROPIEDAD</i>	<i>METODO DE ENSAYO</i>	<i>UNIDAD</i>	<i>VALOR NOMINAL</i>	<i>ESPECIFICACIÓN</i>
Densidad	UNE EN ISO 845	Kg/m ³	30 kg/m ³ *	27,6-32,4
Dureza (CLD40%)	UNE EN ISO 3386-1	kPa	3	2,5-3,5
Porosidad	UNE EN ISO 4638	L/min	16,0	>12
Resiliencia	UNE EN ISO 8307	%	55	>50
Res. Penetración 40%	UNE EN ISO 2439	N	130	110-150
Factor SAG	UNE EN ISO 2439	-	2,7	>2,5
Comportamiento al fuego	UNE 53127 UNE EN 1021-1/2	-	NC	NC
Comportamiento al fuego	BS 5852 Part 2, Crib 5	g	< 60	< 60

Según la norma UNE 53967:1997, la densidad puede oscilar un 8%.

Según la norma UNE 53967:1997, la dureza por compresión puede oscilar un 15%.

Clasificación: **NC**: no combustible; **AE**: autoextinguible; **C**: combustible