



CENTRAL DE COMPRAS

1987 © CENTRAL DE COMPRAS

Tfnos.: 916 335 696 / 644 227 900

https://www.centraldecompras.com/

# MANTA IGNÍFUGA M1

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MANTAS IGNÍFUGAS M1, SEGÚN NORMA UNE 23-727-90****TÍTULO ORIGINAL: "Mantas clasificación frente al fuego M1 Trevira."**

Revisión 1.1



Actualizado-Updated:	24/05/2019
----------------------	------------

Artículo-Item:	284.851	MANTA IGNIFUGA TREVIRA
Familia	28	MANTAS IGNIFUGAS
Subfamilia:	2802	M. IGNIFUGA DOBLADILLO
Código Arancelario - Tariff Code:		

**Tejido principal - Main Fabric**

Composición/Composition:	100 % PES	Hilos-Yarns/cm	Nm	dtex	NLC	Acabado-Finishing:
Urdimbre/Warp:	100% PES IGNIFUGO	6	30 1/C			Perchado-Brushing
Trama/Weft:	100% PES IGN. + TREVIRA	6,8	2,01		250	
Trama/Weft:						Confec.-Confection:
Trama/Weft:						DOBLADILLO y
Trama/Weft:						REMALLADO

Ligamento-Structure:	Tafetán	Rapport	Urdimbre-Warp	-	Masa laminar-Weight (g/m <sup>2</sup> ):
Estampado-Printed:	No	(cm):	Trama-Weft:	-	400 ± 5%

Relleno-Filling:	
Cara posterior-Back side:	
Recubrimiento-Covering:	

Comportamiento al fuego de artículos de cama- Burning behaviour of bedding items	<b>CLASE M1 según norma UNE 23.727-90 1R - CERTIFICADO2017AN2993</b>
--	--

Estabilidad dimensional- Dimensional Stability ISO 5077-ISO 3759-ISO 6330	Solidez al frote- Color fastness to rubbing ISO 105-X12		Solidez al lavado-Color Fastness to washing (ISO 105-C06):									
	Urdimbre/Warp:	-5%	Seco-Dry	Húmedo-	Degradación- Degradation	5	Descarga- Color Stain:	CA	CO	PA	PES	PAN
Trama/Weft:	-5%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**Recomendaciones de conservación - Conservation recommendations:**

Lavar máx.  
30°C/86°F  
Wash max.  
30°C/86°F



No usar lejía  
Do not use chlorine-  
based bleach



No usar secadora  
Do not tumble dry



Secar colgado  
Dry hanging on a  
clothes hanger



No planchar  
Do not iron



Lavado en seco con  
percloroetileno  
Dry clean with  
perchloroethylene

Observaciones - Remarks	
-------------------------	--